























 Rulo	 Karo	 Rulo	 Karo	 Rulo
		<i>Ethnic, Now, Lex, Rips, BKB</i>	<i>Ethnic, Now, BKB</i>	<i>Outdoor</i>	<i>Eight</i>	<i>Spectra</i>
Sınıflandırma	 EN 685	32	32	32	33	33
Ağırlık	 EN 430	3.05 kg/m ²	4.2 kg/m ²	3.05 kg/m ²	4.2 kg/m ²	3.2 kg/m ²
Kalınlık	 EN 428	2.8 mm	3.4 mm	2.8 mm	3.0 mm	2.5 mm
Genişlik	 EN 426	200 cm (6'7")	---	200 cm (6'7")	---	200 cm (6'7")
Rulo Uzunluğu	 EN 426	25 m (~82')	---	25 m (~82')	---	25 m (~82')
Karo Ebadı	 EN 427	---	50x50 cm. 16 parça kutuda / 4m ²	---	50x50 cm. 16 parça kutuda / 4m ²	---
Tekerlekli Mobilyalar	 EN 985	uygun	uygun	uygun	uygun	uygun
Ses Yalıtımı	 ISO 140-8	ΔLw = 15 dB	ΔLw = 15 dB	ΔLw = 15 dB	ΔLw = 11 dB	ΔLw = 11 dB
Genleşme	 EN 434	< 0.25%	< 0.25%	< 0.25%	< 0.25%	< 0.25%
Kıvrılma	 EN 434	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm
Kalıcı Ezilme	 EN 433	< 0.2 mm	< 0.2 mm	< 0.2 mm	< 0.2 mm	< 0.2 mm
Elektriksel Direnç	 ISO 1815	< 2 Kv	< 2 Kv	< 2 Kv	< 2 Kv	< 2 Kv
Isı Direnci	 ISO 8302	0.03 m ² K / W	0.03 m ² K / W	0.03 m ² K / W	0.01 m ² K / W	0.01 m ² K / W
Solmazlık	 ISO 105-B02	> 6	> 6	* Bilgi Aşağıda	> 6	> 6
Kaymazlık	 EN 13893  DIN 51130	> 0.3 R9	> 0.3 R9	> 0.3 R9	> 0.3 ---	> 0.3 ---
Yangın Sınıflandırması	 EN 13501-1  ASTM E 648  ASTM E 662	Bfl-s1 Class 1 (NFPA 101) 450 veya daha az	Bfl-s1 Class 1 (NFPA 101) 450 veya daha az	Bfl-s1 Class 1 (NFPA 101) 450 veya daha az	Bfl-s1 Class 1 (NFPA 101) 450 veya daha az	Bfl-s1 Class 1 (NFPA 101) 450 veya daha az
Sertifikasyon	 EN 14041	No 0402-CPD-419001	No 0402-CPD-419001	No 0402-CPD-419001	No 0402-CPD-419001	No 0402-CPD-419001

* Outdoor koleksiyonunun içeriğindeki malzeme dış mekan uygulamaları için geliştirilmiştir. Isı ve ışık miktarına göre ürün ömrü değişiklik gösterir. Ürün ömrü; Avrupa, Asya, Kuzey ve Güney Amerika'da 5 yıldır. Ekvator bölgelerinde 3 yıldır.